

Haftgrund W

Geruchloser, wasserverdünnbarer Hydrosol-Haftgrund

Zusammensetzung	Konservierter, mikrofeiner Binder ohne Lösungsmittel.
Giftklasse	Fällt nicht unter das Giftgesetz, BAGT 619 000
Aussehen	Milchig trüb - trocknet farblos auf.
Feuergefährlichkeit	Nicht brennbar.
Konsistenz	Dünnflüssiges Konzentrat. Vor Gebrauch 2:1 mit Wasser zu verdünnen.
Ausgiebigkeit	Ca. 100 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Lieferform	Plastik-Kannen à 10 und 25 kg netto.
Eigenschaften	Verfestigt poröse Oberflächen und wirkt ausgleichend auf die Saugfähigkeit. Hervorragende Haftung auf allen mineralischen Untergründen und alten kroidenden Dispersionsanstrichen. Sehr gute Haftbrücke für Folgeanstriche. Kein Refüsieren oder Haftschwierigkeiten bei satten Auftragsstellen. Als Haftgrund geeignet für alle TINAL-Anstriche, Leimfarben, Dispersionsfarben und kunststoffgebundene Putze.
Anwendung	<u>Innen</u> Gips- und Maschinenputze, Weissputz, stark saugende Kalk- und Backsteine, Element-Beton usw. zum Ausgleich der Saugfähigkeit und zur Verbesserung der Haftung. <u>Aussen</u> Fixierung kroidender Dispersionsanstriche nach Hochdruckreinigung. Haftverbesserung auf glattem Beton und Saugfähigkeitsausgleich auf unterschiedlich ziehendem Putz. (Für die Isolierung alter Kalk-Mineralfarben und Edelputze ist unser lösungsmittelhaltiger TINAL-Haftgrund/Tiefgrund zu verwenden.)
Verarbeitung	Ab +5° C. ein einmaliger satter Auftrag mit Blancfixbürste, Rolle oder Spritzpistole, nach vorausgehender Verdünnung, 2 Teile Haftgrund W und 1 Teil Wasser.
Trocknung	Minimal 2 -3 Stunden vor Auftrag der Deckanstriche.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, nach Antrocknung nur mit Pinselreiniger LT 1184 möglich.
Lagerfähigkeit	Im Originalgebinde verschlossen und vor Kälte geschützt : 1 Jahr. Immer vor Gebrauch schütteln.
Abfallcode	Gemäss VVS 1610