

## TINAL Max

### Zusammensetzung/Composition

Hochwertige, wasserverdünnbare Isolier- und Renovationsfarbe für Decken und Wände im Innenbereich. Erfüllt höchste Ansprüche an Weissgrad, Deckfähigkeit und Mattheit – trocknet spannungs- und geruchsarm.

Acrylmodifiziertes Alkydharz (APEO- und VOC-frei), Titandioxid, mikronisierte Hohlkugelpolymeren, Füllstoffe

### Eigenschaften/Propriétés

- hervorragende Haftung auf üblichen Untergründen
- sehr gute Fleckenisolierung (Russ, Nikotin, Holzinhaltstoffe, trockene Wasserflecken)
- spannungsarm trocknend
- absolut matt
- vergilbt nicht
- schnelle Durchhärtung
- hohes Deckvermögen / Einschichtfarbe
- lange Offenzeitz, auch auf grossen Flächen ansatzfrei zu verarbeiten
- optimal ausbesserungsfähig

### Anwendung/Application

Ohne vorherige Grundierung auf trockene, staubfreie Untergründe wie Gips, Weissputz, Beton, Abrieb, Mörtel, Holz sowie mit Nikotin-, Russ- oder Wasserflecken verschmutzten Untergründe anwendbar. Ungeeignet für: Leimfarben, Blanc-fix als Untergrund, alkalische Untergünde

### Kennzeichnung/Classification

Entfällt. Angaben auf dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten

## TINAL Max

Peinture intérieur pour rénovation – isolante, diluable à l'eau, pour plafonds et murs.

Caractéristiques très performantes: pouvoir couvrant, mate, très blanc, faible en tension et odeur.

Résine alkyde modifié avec acrylique (sans COV), dioxyde de titane, matières de charges spéciales, micropolymères

- excellent pouvoir d'accrochage
- très bon pouvoir isolant ( suie, nicotine, tanins, taches d'eau séchées)
- exempt de tension
- finition mate absolu
- non jaunissant
- durcissement rapide
- parfaite couvrant / monochouche
- longtemps ouvert, application sans problèmes, sans reprises
- reversible

Mise en peinture de plafonds et murs neufs et en rénovation – sans couche de fond préalable sur des supports secs tels que le plâtre, le béton, le mortier, le bois ainsi que sur des supports souillés de nicotine, de suie ou de taches d'eau séchées.

Ne convient pas sur la peinture à colle ou blancfix.

aucune – considerer la fiche de sécurité

hors poussière après env. 1 heure, sec de toucher après env. 4 heures  
 Recouvrable après env. 6 heures (20° C 50 % humidité)

5 – 6 m<sup>2</sup> p/kg (170 – 200 g/ m<sup>2</sup>) par couche, selon rugosité/nature du support

20 kg bidons ovales en plastique

Pinceau, rouleau, pistolet (Airless)  
 Sur des supports très absorbants:  
 diluer avec 5 % d'eau.  
 Ne pas appliquer en dessous de + 5° C.

max. 3 % Pintasol

1,54 g/ml

64 %

30 g/l

Directement après usage avec de l'eau

12 mois à 20 °C (bidons non entamés)

08 01 12

### Trocknung/Séchage

staubtrocken nach ca. 1 h., griffest nach 4 h.  
 Überstreichbar nach 6 h. (20°C 50% rel. Lf.)

### Verbrauch/Consommation

5 – 6 m<sup>2</sup> pro kg (170 – 200 g pro m<sup>2</sup>) je Anstrich

### Lieferform/Forme de livraison

In ovalen Plastikkesseln mit 20 kg Nettoinhalt

### Verarbeitung/Application

Applizieren durch Rollen, Streichen, Airless-spritzbar.  
 Bei stark saugenden Untergründen für Erstanstrich mit 5 % Wasser verdünnen. Nicht bei Temperaturen unter 5° C. verarbeiten.

Universalabtönpasten bis max. 3 %.  
 (Verträglichkeitsprüfung durchführen)

### Abtönung/Teintage

### Spez. Gewicht/Densité

1,54 g/ml

### Festkörper/

64 %

### VOC- Gehalt(2004/42/EG)/

30 g/l

### Gerätereinigung/

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

### Lagerfähigkeit/

12 Monate in gut verschlossenen Originalgebinden

### Abfallcode/Code de déchets

VeVA-Abfallcode: 08 01 12