TINAL AUSSEN

Wasserverdünnbare Acryl-Dispersionsmattfarbe

Zusammensetzung	Mattfarbe auf Basis von Acrylstyroldispersion mit mineralischem Verdicker, Titandioxyd (Rutil) und wetterbeständigen Füllstoffen.
Kennzeichnung	Die Zubereitung ist gemäss Richtlinien 1999/45-EG und ihren Aenderungen als nicht gefährlich eingestuft.
Konsistenz	Thixotrop, wird bei Pinsel- oder Rollverarbeitung mit angepasster Verdünnung schlank und leicht verarbeitbar.
Spez. Gewicht	1,4
Ausgiebigkeit	Entsprechend Untergrundsrauhigkeit 125 - 200 g/m2 je Anstrich.
Deckfähigkeit	Volldeckung mit 2 Anstrichen.
Lieferform	In ovalen, speziell für Rollverarbeitung geeigneten Plastikkesseln à 20 kg netto
Eigenschaften	Matteffekt (ähnlich wie Mineralfarbe). Licht-, wetter- und alterungsbeständig, schmutzabweisend und pilzhemmend. Wasserdampfdurchlässig und atmungsfähig, trotzdem extrem scheuerfest mit 30'000 Doppelschüben. Alkalibeständig und Haftung auf vielen kritischen Untergründen sowie Zuputzstellen.
Anwendung	Auf Abrieb, Beton, Eternit sowie alten, gut haftenden Dispersionsfarben direkt mit angepasster Verdünnung. - Stark saugende Gründe, z.B. Eternit, vornetzen. Für Holz mit 10 - 20 % TINAL-Binder-Zusatz. Auf alten Kalk- und Mineralfarben Untergrundvorbereitung mit TINAL-Tiefgrund. Auf absolut nicht saugenden Untergründen, wie geschlossenporigen Pelichrom-Eternitplatten, Metallen, glatten Kunstharzanstrichen, mit Zahnhaftgrund LT 7832 , oder bei unterschiedlicher Saugfähigkeit mit Haftgrund LT 7831 vorbehandeln.
Abtönfarben	Pintasol (max. 5 %) oder mit unseren 22 TINAL-Volltonfarben.
Verarbeitung	Auftrag mit Perlonroller, (Lammfellroller neigen zu Schaum- und Paketbildung), Pinsel oder Airless-Gerät. Im allgemeinen wird der Erstanstrich mit 10 - 15 %, der Schlussanstrich bis ca. 5 % verdünnt.
Verarbeitungstemperatur	ab + 5° C.
Gerätereinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nach Antrocknung nur mit Pinselreiniger LT 1184 möglich.
Lagerfähigkeit	1 Jahr, verschlossen in Originalgebinden. Frostempfindlich.
Abfallcode	gemäss VeVA 08 01 12

LANIT AG
CH - 8108 Dällikon
Tel. 044 844 21 51
Fax 044 844 49 29
eMail lanit@lanit.ch
Nachfolger Huber & Co.
www.lanit.ch