

LANIT AG

CH-8108 Dällikon
Tel. 01/844 21 51
Fax 01/844 49 29



Nachfolger
Huber & Co.

TINAL®-Perl

TINAL®-Perl

Zusammensetzung/Composition

Seidenglänzende weisse Innendisersion mit hoher Deckkraft und Ausgiebigkeit zur edlen Farbgestaltung von Wohnräumen.

Dispersion blanche satinée à pouvoir couvrant et rendement élevés la peinture pour un intérieur soigné

Giftklasse/Toxicité

Acrylstyrol-Dispersion, Titandioxid, spezielle Füllstoffe

Dispersion d'acrylostyrène, dioxyde de titane, charges spéciales

Aussehen/Aspect

frei, BAG T-Nr. 619 000

Hors classe de toxicité, OFSP T No. 619 000

Konsistenz/Consistence

weiss, seidenglänzend

blanc, satiné

Dichte/Densité

stark thixotrop, wird bei der Verarbeitung schlank und leicht verarbeitbar. Tropft nicht

très thixotrope, devient fluide lors de la mise en œuvre, facile à appliquer

Ausgiebigkeit/Rendement

1,3

1,3

Deckfähigkeit/Pouvoir couvrant

Entsprechend der Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes 100-200 g/m² je Anstrich

100-200 g/m² couche selon la rugosité et l'absorption du support

Lieferform/Form de livraison

Deckender Einschichtanstrich auf kontrastarmen Untergründen

1 couche pour couvrir les surfaces à faible contraste

Eigenschaften/Propriétés

In ovalen Plastikkesseln zu 6, 12 und 18 kg netto

Bidons en plastique ovales à 6, 12 et 18 kg poids net

Anwendung/Domaine d'application

Vornehmer Seidenglanz-Effekt, hervorragender Verlauf, geruchlos. Scheuer- und waschbeständig gemäss DIN 53 778, aber nicht wetterfest. Weitgehend resistent gegen Flecken. Licht- und alterungsbeständig. Alkalifest. Generell gute Haftung auf den meisten Bau-Untergründen.

Aspect satiné distingué. Excellent étalement. Inodore. Résistant au lavage et au récurage conformément à la norme DIN 53 778. Ne résiste pas aux intempéries. Pratiquement insensible aux taches. Solide à la lumière, résistant au vieillissement. Bonne adhérence sur la plupart des supports en usage dans le bâtiment.

Abtönen/Nuançage

Auf Abrieb, Beton, Raufasertapeten sowie intakten Dispersionsfarben. Alte Mineral- und Kalkfarben sind mit Tiefgrund oder geeigneten lösemittelhaltigen Voranstrichen zu isolieren.

Sur crépi, béton, papier peint ingrain ainsi que sur des peintures dispersion intactes. Les vieilles peintures minérales et à la chaux doivent être isolées au préalable avec un fond de pénétration ou une souscouche appropriée à base de solvants.

Verarbeitung/Application

Abtönbar mit Pintasol

Au moyen de Pintasol

Gerätereinigung/Nettoyage des appareils

TINAL-Perl wird mit 5-10% Wasser verdünnt für Einschichtanstriche auf kontrastarmen Dispersionsanstrichen verarbeitet. Stark saugende Untergründe verlangen einen Voranstrich mit 10-15% verdünntem Material. Auftrag mit Perlon-Roller oder Pinsel.

Sur des fonds à faible contraste, TINAL-Perl, dilué avec 5-10% d'eau, s'applique en une seule couche. Les supports très absorbants exigent l'application préalable d'une couche diluée à raison de 10-20%. Application au rouleau de perlon ou au pinceau.

Oekologie/Ecologie

Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Stark eingetrocknete Geräte sind nur mit Pinselreiniger LT1184 zu reinigen

Avec de l'eau immédiatement après le travail. La peinture sèche s'élimine à l'aide de nettoyer de pinceaux LT 1184

Feuergefährlichkeit/ Danger d'incendie

Lösemittelfrei

Exempt de solvants

Vorsichtsmassnahmen/Précautions

Unbrennbar

Non inflammable

Lagerfähigkeit/Stockage

Normale Berufshygiene des Malers

Observer les règles d'hygiène professionnelles en usage pour les peintres.

Abfallcode/Déchets

In Originalgebinden 1 Jahr lagerfähig. Frostfrei lagern!

1 année dans les récipients originaux. Craint le gel!

1610 gemäss VWS

Code ODS 1610